

TERADITE® TE-7162

特長

1. 二液性の加熱硬化型エポキシ樹脂
2. 熱伝導、高耐熱、高強度樹脂
3. 難燃性(V-0相当)

用途

封止用樹脂

試験条件

項目	TERADITE® TE-7162	備考
配合比(主剤/硬化剤)	100/100	質量比
硬化条件	120°C/1h+150°C/1h	-

液状特性

項目	単位	条件	TE-7162 (R)	TE-7162 (H)	備考
成分	-	-	エポキシ樹脂	酸無水物	-
外觀	-	目視	黒色液状	白色液状	-
比重	-	25°C	1.90	1.92	JIS K 7117
粘度	mPa・s	25°C	141,200	4,500	
混合粘度	mPa・s	25°C/60°C	15,400/1,600		
ゲル化時間	min	120°C	11		試験管法(5g)


硬化物特性

外觀	-	目視	黒色	-
比重	-	25°C	1.91	JIS K6911
硬度	ショアD	25°C	85	ASTM D-2240
ガラス転移温度	°C	降温	156	TMA
線膨張係数	ppm/K	(α1)降温	30	TMA
曲げ強さ	MPa	25°C	115	JIS K6911
曲げ弾性率	MPa	25°C	11,800	JIS K6911
吸水率	%	100°Cx1h	0.05	JIS K6911
熱伝導率	W/mK	熱線法	1.0	JIS R2616
絶縁破壊強さ	MV/m	25°C	>25	JIS C2110-1
体積抵抗率	MΩ・m	25°C	>1×10 ¹⁶	JIS K6911
反応率	%	100°C/2h	95<	DSC
難燃性	-	UL94	V-0相当	3mmt

このレポートは当社の信頼できる試験に基づいたものですが、記載内容通りの性能を保証するものではありません。

本製品を使用される際は、使用目的、使用条件を十分検討された上で、安全にご使用下さいますようお願い申し上げます。

[製造] *With Sincerity and Originality, We progresse with future!*

 URL: <http://www.trd.co.jp>

TERADA Co.,Ltd. 株式会社 寺田

[販売] **OZEKI** 株式会社尾関 電子部品営業部

<https://www.ozekinet.com/>

■東京: 〒104-0041 東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル7F

TEL:03-3297-3231 FAX:03-3297-3228

■大阪: 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町1-7-15 明治安田生命堺筋本町ビル8F TEL:06-6266-7890 FAX:06-6266-8823

No.190412

改訂No.190521