

特性	単位	試験条件		D90
初透磁率 (μi)	-	10kHz 0.1mT	25℃	1800±25%
振幅透磁率 (μa) *	-	25kHz 400mT	25℃	2900
			100℃	2450
飽和磁束密度 (Bs) *	mT	H=1194A/m	25℃	540
			100℃	460
パワロス (Pcv) *	kW/m ³	25kHz 200mT	25℃	138
			100℃	55
		100kHz 200mT	25℃	750
			100℃	325
キュリー温度 (Tc)	℃			≥280
抵抗率 (ρ) *	$\Omega \cdot m$			6
密度 (D) *	g/cm ³			4.85

※:代表値

