

1 液水性特殊変性シリコン樹脂外壁用塗料

FLONE

プロテクトコート



<p>用途</p> <p>一般内外装用トップコート</p> <ol style="list-style-type: none"> 戸建住宅、マンション等 事務所、店舗、工場等 学校等、公共施設 	<p>色</p> <p>白、内外装材共通色33色(受注生産)、指定色</p> <p>※色相は内外装材共通色見本帳をご参照下さい。 ※半艶は若干白ボケしたような感じの仕上がりになります。ご了承ください。</p>	<p>容量・荷姿(各商品共通)</p> <p>15kg(0.15kg/m²×2回塗りで50m²) 4kg(0.15kg/m²×2回塗りで13.3m²)</p>
<p>適応下地</p> <p>コンクリート、モルタル、スレート、Pca板 窯業系サイディング、金属サイディング等、 ケイ酸カルシウム板、ALC、各種旧塗膜面等</p>	<p>希釈材・希釈割合</p> <p>■水道水・中毛ローラー、ハケ…0~5% ■水道水・エアレス ……10~20%</p>	<p>光沢 試験条件:鏡面光沢度(入射角60度)</p> <p>艶有:82 / 半艶:35</p>

標準仕様 トップコート仕上

◆塗替え/旧塗膜:各種エマルジョン塗料・吹付タイプ・弾性塗材等

工程	材 料 名	使用量	希釈率	塗装方法	塗装回数	上塗可能時間(23℃)
1	素地調整	下地の密着不良、脆弱、風化箇所、表面の油、ゴミ、ホコリ、コケ等は高圧水洗(14.7~19.6MPa)、サンダー、ワイヤーブラシ等で取り除き充分清掃を行って下さい。				
2	下 塗	カチオン浸透エポプライマー	0.1~0.15	無希釈	中毛ローラー、エアレス、ハケ	1回 2時間以上
3	上 塗	フロンプロテクトコート(艶有・半艶)	0.15	0~5%(水道水)	中毛ローラー、ハケ	2回 1時間以上
		フロンプロテクトコート(艶有・半艶)	0.15	10~20%(水道水)	エアレス	

※1.上記の各数値は、すべて標準値です。下地の状態、形状、施工条件、気象条件などにより多少の幅が生じることがあります。
※2.下地に弾性フィラーを使用する場合はセーフティフィラーをご利用下さい。

◆塗替え/下地:窯業系サイディングボード

工程	材 料 名	使用量	希釈率	塗装方法	塗装回数	上塗可能時間(23℃)
1	素地調整	下地の密着不良、脆弱、風化箇所、表面の油、ゴミ、ホコリ、コケ等は高圧水洗(14.7~19.6MPa)、サンダー、ワイヤーブラシ等で取り除き充分清掃を行って下さい。				
2	下 塗	カチオン浸透エポプライマー	0.1~0.15	無希釈	中毛ローラー、エアレス、ハケ	1回 2時間以上
3	上 塗	フロンプロテクトコート(艶有・半艶)	0.15	0~5%(水道水)	中毛ローラー、ハケ	2回 1時間以上
		フロンプロテクトコート(艶有・半艶)	0.15	10~20%(水道水)	エアレス	

※1.旧塗膜がシリコン系、フッ素系塗料や活膜ウレタン系等の場合には、密着しない可能性がありますので、密着確認を行ってから、ご使用下さい。
※2.吸い込みが激しい下地の場合は、カチオン浸透エポプライマーを2~3回重ね塗りして下さい。
※3.上記の各数値は、すべて標準値です。下地の状態、形状、施工条件、気象条件などにより多少の幅が生じることがあります。

◆新設/下地:コンクリート、モルタル

工程	材 料 名	使用量	希釈率	塗装方法	塗装回数	上塗可能時間(23℃)
1	素地調整	表面のエフロレッセンス、油、ゴミ、ホコリなどは、取り除いて下さい。				
2	下 塗	カチオン浸透エポプライマー	0.1~0.15	無希釈	中毛ローラー、エアレス、ハケ	1回 2時間以上
3	上 塗	フロンプロテクトコート(艶有・半艶)	0.15	0~5%(水道水)	中毛ローラー、ハケ	2回 1時間以上
		フロンプロテクトコート(艶有・半艶)	0.15	10~20%(水道水)	エアレス	

※1.吸い込みが激しい下地の場合は、カチオン浸透エポプライマーを2~3回重ね塗りして下さい。
※2.上記の各数値は、すべて標準値です。下地の状態、形状、施工条件、気象条件などにより多少の幅が生じることがあります。

【施工上のご注意】

- 気温5℃以下、湿度85%以上での施工は、密着不良、ひび割れなど塗膜性状に悪影響を与えますので避けて下さい。
- 24時間以内に強風、降雨、降雪が予想される場合は、施工を避けて下さい。
- 新設時や吸い込み激しい面には、溶剤型のエクセルプライマーIIを使用して下さい。
- 旧塗膜がウレタン・エポキシの場合は、エクセルプライマーIIを使用して下さい。
- 標準使用量は、素地の種類、パターン(テクスチャー)により多少異なることがあります。
- 上塗り可能時間は、気温23℃、湿度65%の時の時間です。風、気温、湿度により異なりますのでご注意ください。
- 新設コンクリート、モルタル面は、含水率8%、p h 9.5以下になるように20日以上養生し、充分乾燥して下さい。
- 吹き付け施工など、飛散の恐れがある場合には、充分な養生を行ってください。
- 塗装終了後のハケ、エアレスなどの塗装器具は、できるだけ早く水で洗浄して下さい。
- 材料の保管は、密閉し、直射日光を避け、屋内に保管して下さい。
- 動植物に影響を及ぼす可能性がありますので、施工時および施工後の換気を充分に行ってください。
- カチオン浸透エポプライマーを使用した中毛ローラーや、ハケなどの施工具は、フロンプロテクトコートとの共用を避け、使用後は充分に水洗いを行ってください。
- 過剰に希釈した場合、隠ぺい力、仕上がりへの影響がありますので、規定範囲で希釈を行ってください。
- イエロー、赤系統の明度および彩度の高い色は隠ぺい性が低いので、上塗工程1層目(共色(調色品:白=1:1混合品)の塗装を行ってください。

⚠️ ご注意 | 取扱い上の注意については、容器に表示された注意事項をご参照下さい。
※詳細内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●お問い合わせは……

OZEKI 株式会社 関 化成品営業部

■本社 〒104-0041 東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル7F
TEL:03-3297-3211 FAX:03-3297-3230

■大阪 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町1-7-15 明治安田生命塔筋本町ビル8F
TEL:06-6266-7890 FAX:06-6266-8823

kaseihin@ozekinet.co.jp <https://www.ozekinet.com/>

東日本塗料株式会社

本 社 / 〒124-0006 東京都葛飾区堀切3-25-18 TEL.03(3693)0851(代) FAX.03(3697)2306
 埼玉工場 / 〒347-0017 埼玉県加須市南篠崎1-13 TEL.0480(65)1515(代) FAX.0480(65)1518
 仙台営業所 / 〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野1-4-20 TEL.022(291)7372(代) FAX.022(291)7320
 新潟営業所 / 〒950-0871 新潟市東区山木戸3-7-9 TEL.025(273)5749(代) FAX.025(274)6730
 静岡営業所 / 〒422-8037 静岡市駿河区下島128-1 TEL.054(238)8061(代) FAX.054(238)8063