

フローン床材色見本帳

 東日本塗料株式会社

Vol.20

■フローン床材シリーズ■

品名	樹脂成分	膜厚		配合比 (重量比)	色	容量	標準塗布量	標準塗布面積	特長
		厚膜	薄膜						
フローンフルトップ	硬質ウレタン2液型	○		A:B=4:1	常備・標準・指定色	15kgセット	1.4kg/m ² ×1回塗り	10.7m ²	耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性、低臭性、防塵性、環境配慮型(低VOC)タイプ
フローンフルトップ抗菌									
フローン22	ウレタン2液型	○		A:B=1:1	常備色	16kgセット	2.0kg/m ² ×1回塗り	8m ²	弾性、耐摩耗性、防塵性
フローン55	エポキシ2液型	○		A:B=8:1	常備・標準・指定色	18kgセット	1.5kg/m ² ×1回塗り	12m ²	耐久性、耐摩耗性、耐薬品性、防塵性
フローン50						9kgセット		6m ²	
フローン50抗菌	エポキシ2液型	○		A:B=5:1	指定色	18kgセット	1.5kg/m ² ×1回塗り	12m ²	上記、抗菌タイプ
フローン50TXフリー									上記、環境配慮型(低VOC)タイプ
フローンエポローラー	エポキシ2液型	○		A:B=6:1	常備・標準・指定色	14kgセット	0.7kg/m ² ×1回塗り	20m ²	専用フローンローラーNo.1施工、耐久性、耐摩耗性、耐薬品性、防塵性
フローンアクアエポ	エポキシ水性2液型	○		A:B=2:3	常備・標準・指定色	15kgセット	0.15kg/m ² ×2回塗り	50m ²	環境配慮型(低VOC)、低臭性、耐薬品性、耐摩耗性、防塵性
						5kgセット		16m ²	
エポエース	エポキシ溶剤2液型	○		A:B=3:1	常備・標準・指定色	12kgセット	0.15kg/m ² ×2回塗り	40m ²	無希釈、耐薬品性、耐摩耗性、防塵性
						4kgセット		13.3m ²	
ソルエポ90	エポキシ溶剤2液型	○		A:B=5:1	常備・標準・指定色	18kgセット	0.15kg/m ² ×2回塗り	60m ²	耐薬品性、耐摩耗性、防塵性
						6kgセット		20m ²	
ソルエポ抗菌	エポキシ溶剤2液型	○		A:B=5:1	常備・標準・指定色	18kgセット	0.15kg/m ² ×2回塗り	60m ²	上記、抗菌タイプ
						6kgセット		20m ²	
AUコート	アクリルウレタン溶剤2液型	○		A:B=1:4	常備・標準・指定色	15kgセット	0.15kg/m ² ×2回塗り	50m ²	耐候性、耐摩耗性、防塵性
						5kgセット		16.6m ²	

アースフローンR	エポキシ溶剤2液型	○		A:B=2:1	指定色	18kgセット 6kgセット	0.15kg/m ² ×2回塗り	60m ² 20m ²	静電気帯電防止、耐摩耗性、防塵性
アースフローン水性	ウレタン水性2液型	○		A:B=15:1	指定色	16kgセット	0.15kg/m ² ×2回塗り	53.3m ²	環境配慮型(低VOC)、静電気帯電防止、防塵性
フローンマルチ	ウレタン水性2液型	○		A:B=10:1	常備・標準・指定色	13.2kg 3.3kg	0.15kg/m ² ×2回塗り	44m ² 11m ²	環境配慮型(低VOC)、内外部対応、速乾性、耐摩耗性、低臭性、防塵性
パワフルフロアーII	ウレタン水性2液型	○		A:B=10:1	常備・標準・指定色	16.5kgセット 5.5kgセット	0.15kg/m ² ×2回塗り	55m ² 18.3m ²	環境配慮型(低VOC)、内外部対応、速乾性、耐摩耗性、低臭性、防塵性
ハイフローン	アクリル溶剤1液型	○		—	常備・標準・指定色	15kg 4kg	0.15kg/m ² ×2回塗り	50m ² 13.3m ²	経済性、耐候性、防塵性
水性フロアー	アクリル水性1液型	○		—	常備・標準・指定色	16kg 4kg	0.15kg/m ² ×2回塗り	53.3m ² 13.3m ²	アスコン面対応、低臭性、耐候性、防塵性

※AUコート、フローンマルチ、パワフルフロアーII、ハイフローン、水性フロアーは屋外にも使用できます。その他の商品は屋内専用です。
 ※フローンクイックF、フローンアクアストリートは艶消・骨材入りの為、フローンアクアファースト、フローンアクアファースト遮熱は艶消の為、上記一覧表から外してあります。
 ※詳しくは各カタログを参考にして下さい。

●お問い合わせは……

OZEKI 株式会社尾関 化成品営業部

■本社 〒104-0041 東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル7F
 TEL:03-3297-3211 FAX:03-3297-3230
 ■大阪 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町1-7-15 明治安田生命堺筋本町ビル8F
 TEL:06-6266-7890 FAX:06-6266-8823
 kaseihin@ozekinet.co.jp https://www.ozekinet.com/

 東日本塗料株式会社
<http://www.hnt-net.co.jp>

本 社 / 〒124-0006 東京都葛飾区堀切3丁目25番18号 TEL.03 (3693) 0851代 FAX.03 (3697) 2306
 埼玉工場 / 〒347-0017 埼玉県加須市南篠崎1丁目13番地 TEL.0480 (65) 1515代 FAX.0480 (65) 1518
 札幌出張所 / 〒124-0006 東京都葛飾区堀切3丁目25番18号 TEL.090-8586-2214 FAX.03 (3697) 2306
 仙台営業所 / 〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野1丁目4番20号 TEL.022 (291) 7372代 FAX.022 (291) 7320
 新潟営業所 / 〒950-0871 新潟県新潟市東区山木戸3丁目7番9号 TEL.025 (273) 5749代 FAX.025 (274) 6730
 静岡営業所 / 〒422-8037 静岡県静岡市駿河区下島128番地-1 TEL.054 (238) 8061代 FAX.054 (238) 8063



ISO9001:2015 認証取得
 ISO14001:2015 認証取得

常備色



フレッシュグリーン(A-3)



エメラルドグリーン(A-2)



注意 スカーレットブラウン(A-6)



マスケットグリーン(A-1)



フォックスグレー(A-4)



サンドベージュ(A-5)

※フローン22は、常備色の(A-1)~(A-6)のみです。

標準色
(受注生産)



ライトグレー(B-20)



シルバークレー(B-5)



ライトベージュ(B-12)



マイルドグリーン(B-22)



ムーングレー(B-4)



チャイナベージュ(B-16)



ハンターグリーン(B-6)



セメントグレー(B-7)



キャメルイエロー(B-15)



ウォーターブルー(B-23)



注意 ラインイエロー(B-18)



ハーベストブラウン(B-24)



マリブルー(B-25)



注意 ゴールデンイエロー(B-26)



アーモンドブラウン(B-21)

◆ 注意事項 ◆

- ・製品によって発色と納期が異なります。当社までお問い合わせください。
- ・イエロー・赤系等の明度及び彩度の高い色は、隠ぺい性が低いため、上塗り工程1層目に共色(調色品:白=1:1混合品)の塗装をおすすめします。また、下地の色・凹凸の状況・下地の吸い込み等の条件によっては、上塗り工程が標準塗装回数より多くなる事があります。
- ・製品・仕様によって色の見え方がかわることがありますのでご注意ください。
- ・この色見本は紙に特殊塗装しておりますので、実際の色と若干異なることがあります。
- ・色見本の内容について予告なく変更する場合があります。

注意

調色できない色とその製品

- (アースフローンR (A-6) スカーレットブラウン (B-18) ラインイエロー (B-26) ゴールデンイエロー)
- (アースフローン水性 (B-18) ラインイエロー (B-26) ゴールデンイエロー)