

つる性植物忌避塗料

エチルベンゼン
特化則対象物質
無配合

つるピタッと

ネットやフェンスにひと塗り!
「つる」をピタッと寄せつけない!



■ 特徴

- しつこくからみつく「つる」を寄せつけない効果があります。
- 忌避効果が3~4年続き、除草作業の頻度を下げられます。
- 簡単に塗れて早く乾く、1液速乾型塗料です。
- 幅広い基材に強力密着、下地を生かすクリア仕様です。
- エチルベンゼン、特化則対象物質無配合です。

■ 用途

フェンス、ネット、柵などへの「つる」の巻きつき防止

■ 製品仕様

| 品名 | 容量 | 塗布面積* |
|-------|--------------------|----------------------|
| つるピタッ | 1リットル缶 (0.86kg) | 約9~12m ² |
| | 4リットル缶 (3.5kg) | 約27~32m ² |

*塗布面積は吸い込みのないフラット面に二度塗りした場合の目安

■ 荷姿



■ 性状・物性

| 試験項目 | つるピタッ | 試験条件 |
|--------|----------|---------------|
| 外観 | 茶褐色 | - |
| 粘度 | 520mPa·s | 23°C |
| 密度(比重) | 0.92 | JIS比重計、23°C |
| 耐酸性 | ◎ | 3%塩酸、3日間浸漬 |
| 耐アルカリ性 | ◎ | 3%苛性ソーダ、3日間浸漬 |
| 耐水性 | ◎ | 水道水、7日間浸漬 |
| 指触乾燥 | 7分 | 23°C |

■ 施工方法

- 施工面の雑草は必ず除去してから施工願います。
- 本製品を施工面に一度塗った後、完全に乾いてから二度塗りを行ってください。

■ 安全性

- 本製品は水に不溶性で、塗膜乾燥後の揮発性はありません。
- 本製品に使用している忌避剤には植物が嫌がる物質が含まれていますが、除草剤ではありません。
- 忌避剤の経口毒性は1,000mg/kg以上で、毒性・劇物取締法でも普通物に区分されています。[参考]コーヒー成分中のカフェイン: 355mg/kg
- 消防法:第4類 引火性液体 第一石油類(非水溶性)
- 保管は200Lまでで、それ以上は消防法に準じます。
- 輸送は航空法に準じます。

■ 使用上の注意事項

- 本製品は透明で粘性のある液体です。直接皮膚に触れたり、吸入したりすることは避けてください。
- 一般の化学物質の取扱に際して要求される注意事項、たとえば保護手袋、安全眼鏡の着用等を推奨いたします。
- 万一、本製品が皮膚に付着した場合は、ただちにその部分を石けんと多量の水で洗浄してください。また、眼に入った場合にはただちに多量の水で洗い流してください。もし刺激が長引くようであれば、医師の診察を受けてください。
- 本製品が付着した衣類はすぐに取り替えてください。
- 他の植物を枯らす、または成長を阻害する可能性がありますので、大切な植物が近くにある場合は塗料が付着しないように事前に養生を行ってください。
- 乾燥後も多少のベタツキが残りますが、これは忌避成分の影響なので問題はありません。多少ホコリが着きやすくなりますので、特に美観を重視する外壁やフェンスには施工しないでください。
- 忌避効果の期間はあくまでも目安であり、環境と条件によって異なります。
- 詳細な情報が必要な場合には安全データシート(SDS)をご参照ください。

[お問い合わせ] OZEKI 株式会社尾関 化成品営業部

東京:〒104-0041 東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル7F

TEL:03-3297-3211 FAX:03-3297-3230

大阪:〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町1-7-15 明治安田生命堺筋本町ビル8F TEL:06-6266-7890 FAX:06-6266-8823

kaseihin@ozekinet.co.jp <https://www.ozekinet.com/>

